

## Sandstrahlen – Qualität

Norm	Strahlergebnis
ISO 8501/1+2	
International Organisation für Standardisierung	Rostgrad A: Stahloberfläche mit festhaftendem Zunder bedeckt und in der Hauptsache frei von Rost
Sa 1	Zunder und Rost sind nur teilweise entfernt
Sa 2	Nahezu aller Zunder, Rost und alle Beschichtungen sind entfernt. Auf der Oberfläche dürfen nur so viele fest haftende Reste von Zunder, Rost und Beschichtungen verbleiben, dass keine zusammenhängende Schicht mehr besteht
Sa 2 1/2	Zunder, Rost und Beschichtungen sind so weit entfernt, dass Reste lediglich als leichte Schattierungen infolge von Tönungen der Poren sichtbar bleiben
Sa 3	Zunder, Rost und Beschichtungen sind vollständig entfernt